

NOVAPLAST 系列塑料油墨

應用

適用於平版印刷機印軟、硬 PVC、合成紙、金銀卡紙等非吸收性紙張。

特點

- 印後表面乾燥及固著時間比一般平版油墨快
- 對承印物有良好附著力
- 除基本四色及托底白外，還有多種專色可供選擇

應用資料

1. 由於水份及酸度容易引起非吸收性紙張在印刷後乾燥緩慢，應注意以下事項：
 - 採用最少量潤版水份，潤版水份太高會引致慢乾或印後不乾
 - 潤版液酸鹼度控制在 6 左右
 - 潤版液酒精比例百分之十至百分之十五
 - 如空氣中的水份高會減緩墨膜的氧化乾燥進行，印刷後的印件應擺放於相對濕度 60%或以下的地方
2. 每個印色的相隔時間不能太長。
3. 要使用噴粉（建議用粗粒噴粉）。
4. 每疊印張不能太高，否則會引致過底。
5. PVC 或其他非吸收性紙張事前必須要經電暈處理。
6. 印刷後應立即清洗墨斗及墨轆。因為乾燥時間特快，如不立即清洗會在墨轆上乾燥結皮。使用 OAC-1106 墨轆起漬水能加快清洗速度。

輔助材料

- SD-14/C 乾燥劑(1-3%)
- OAC-1106 墨轆起漬水

此技術資料的說明書和數據，是經本司技術工程師多年研究及認為準確，但並不表示在使用時會獲得同樣效果，因為此乃根據技術工程師當測試的環境而制定，所以顧客於使用時，應以工場當時環境及操作情況，經實際試印後而決定是否適合。